

Masilla fina Jansen RAPID

Masilla fina de reparación para pequeñas reparaciones
Al agua y de secado muy rápido.
Aplicable para interiores y exteriores.



CLASE DE MATERIAL	Masilla acrílica reparadora, al agua.
PROPIEDADES	Masilla reparadora de secado muy rápido principalmente para pequeñas superficies. Prácticamente no merma. Inhibidora del óxido. No se agrieta hasta un espesor de la capa húmeda de aprox. 1 mm.. Alto rendimiento La masilla acrílica fina Rapid permite la aplicación de varias capas sucesivas con tiempos de espera cortos y presenta un excelente acabado liso. Tras su secado puede pintarse encima.
CAMPOS DE USO	Trabajos de rellenado de cavidades en madera provista de imprimación (para uso interior), enlucidos, hormigón y hierro provisto de imprimación (para uso interior y exterior). Uso como masilla de rellenado y cobertura de manchas sobre pequeñas superficies.
AGLUTINANTE	Acrilato.
PIGMENTOS	Pigmentos blancos y pigmentos "extender".
DENSIDAD	Aprox. 1,90 g/cm ³ .
COLOR	Blanco.
APLICACIÓN	<p>Con cualquier tipo de espátula (procurar que no presente óxido). El sustrato debe ser firme, seco, estar limpio y libre de sustancias desmoldeantes (aceite, grasa, cera). Aplicar previamente una imprimación sobre los sustratos porosos y absorbentes.</p> <p>Si se trata de <u>madera cruda</u>, se deberá aplicar una imprimación acrílica, en función de la absorbencia de la madera. Los tableros de fibras de alta densidad se deberán tratar siempre con una imprimación.</p> <p>Pintar las superficies de <u>hierro</u> con un minio antioxidante.</p> <p>Las <u>superficies de revoque viejo</u> requieren siempre una imprimación adecuada.</p> <p>Los <u>enlucidos recientes</u> contienen todavía mucha humedad, por lo que no se les deberá aplicar masilla acrílica fina Rapid hasta que estén completamente secos.</p> <p>Si se trata de <u>capas de pintura vieja en perfecto estado</u>, lijarlas bien. Eliminar las capas de pintura deteriorada.</p> <p>Las masilla acrílica fina Rapid se puede aplicar en varias capas sucesivas, húmedo sobre húmedo.</p>
CONSISTENCIA	Pastosa.
Tª APLICACIÓN	Superior a + 5 ° C, tanto para el objeto pintado como para la temperatura ambiente.
SECADO	(23 °C 60 % humedad relativa): 1 - 2 horas, en función del espesor de la capa. Estos valores pueden variar mucho con niveles de humedad ambiental más altos o temperaturas más bajas.
PINTABILIDAD	Tanto con pinturas acrílicas como esmaltes sintéticos y pinturas de dispersión.
LIMPIEZA UTENSILIOS	Limpiarlos con agua inmediatamente después de utilizarlos.
ALMACENAMIENTO	Imprescindible en lugar seco y protegido contra las temperaturas bajo cero. Cerrar bien los envases ya empezados.
ENVASE	Tubos de 1,3 Kg.

DISTINTIVO

Según reglamento de sustancias peligrosas (GefStoffV): no aplicable Según reglamento VbF: no aplicable
Código GIS: M - GP 01

NOTA

No verter los restos de masilla al alcantarillado. Adoptar las medidas de protección habituales, indicadas en la ficha de seguridad.

NOTA LEGAL:

FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. aplica un sistema de gestión de la calidad, certificado por TÜV Rheinland Cert GmbH nº01100071679/02, norma ISO 9001:2008.

FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. compañía del grupo FAKOLITH en España, es fabricante, importador y comercializador de pinturas y tratamientos industriales especiales, de acuerdo con su objeto social, y la responsabilidad legal de la aplicación de los productos queda siempre fuera de nuestro alcance. Esta información técnica, así como las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas siempre de buena fe, son basadas en nuestro conocimiento y experiencia actual, cuando dentro de la vida útil de producto, son correctamente manipulados y aplicados, en situaciones estándar. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son de tal diversidad, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización, o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir, a excepción de deficiencias en la calidad de nuestros materiales originados por fallos de producción. Estas informaciones no son eximentes para que el comprador y/o aplicador y/o usuario final, determine si nuestra oferta, recomendación técnica o la calidad y características de nuestros productos, se ajustan a sus necesidades. Fakolith se reserva el derecho de actualizar las propiedades y especificaciones de los productos con el fin de mejorar nuestras recomendaciones y adaptarnos a la normativa vigente. Una nueva edición de este documento con fecha posterior anula la validez de su anterior versión.

FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. dispone de una póliza de responsabilidad civil de productos con una cobertura internacional, excepto USA y Canadá, de hasta tres millones de euros.