

PRINCIPALES PINTURAS Y BARNICES FAKOLITH APLICADOS CON AIRLESS GRACO
 MAIN FAKOLITH PAINTS AND VARNISHES APPLIED WITH GRACO AIRLESS

EQUIPO/EQUIPMENT: GRACO FINISH PRO II 595 Airless-Air-Assisted

Manguera/**Fluid Hose**: 1/4" x 15 m.

Latiguillo/**Fluid Whip Hose**: 3/16" x 2 m.

Métodos aplicación/**Application method**: Airless & AAA

Airless: aplicación a alta presión sin aire/**high pressure application without air**.

Airmix AAA: airless asistido por aire facilitando su aplicación y mejorando el acabado / **airless air-assisted, providing easier application and improved finish**.

Pistola/Gun : G40

Filtros/Filters: Azul 100 /**Blue 100**

[INFO GRACO ESPAÑOL](#)

[VIDEO GRACO](#)



[INFO GRACO ENGLISH](#)

[VIDEO GRACO](#)



PRODUCTO PRODUCT	MÉTODO METHOD	TEMPERATURA TEMPERATUR	DISOLUCIÓN DISOLUTION	TIPO DE BOQUILLA NOZZLE TYPE	PRESIÓN ESTÁTICA DE ESPRAYADO STATIC SPRAYING PRESSURE	PRESIÓN AIRE (Airmix) AIR PRESSURE (Airmix)
FK-100 FoodGrade	Airless	20-22°C	10% FK-45 OEM Solvent FG	FFLP 414	180 bar	-
FK-100 FoodGrade	AAA	20-22°C	10% FK-45 OEM Solvent FG	FFLP 414	180 bar	2,5-3 bar
FK-45 FoodGrade 45 FoodGrade Hygienic	FK- Airless	20-22°C	10% FK-45 OEM Solvent FG	FFLP 414	220 bar	-
FK-45 FoodGrade 45 FoodGrade Hygienic	FK- AAA	20-22°C	10% FK-45 OEM Solvent FG	FFLP 414	180-220 bar	2,5-3 bar
FK-450 FoodGrade	AAA	20-22°C	15% Agua/watter	FFLP 414	220 bar	3 bar
DISPERLITH ELASTIC DISPERLITH FoodGrade Elastic	Airless	20-22°C	0%	FFLP 414 o superior/or higher	150 bar	-
DISPAINT FoodGrade	Airless	20-22°C	0%	FFLP 310	140 bar	-
DISPAINT FoodGrade	AAA	20-22°C	0%	FFLP 310	120 bar	2 bar
VARNIPACK FoodGrade	Airless	20-22°C	0%	FFLP 308	80-100 bar	-
VARNIPACK FoodGrade	AAA	20-22°C	0%	FFLP 308	80-100 bar	2,5 bar

Pasos preliminares a la aplicación / Preliminary steps to the application:

Limpiar circuito con disolvente para eliminar restos aceite (conservación) /**Clean circuit with solvent to remove oil residues (conservation)**

Comprobar presión máxima /**Check max. Pressure**

Comprobar que funciona compresor (AAA) y que sale aire por la boquilla sin ninguna obstrucción /**Check that the compressor (AAA) is working and that air is coming out of the nozzle without any obstruction**.

Testar con agua o disolvente valorando una correcta pulverización, comprobar la limpieza y la ausencia de fugas / **Test with water or solvent to ensure correct spraying, check for cleanliness and absence of leaks**.

Tas la aplicación ,limpieza con el disolvente adecuado/After painting, cleaning with the appropriate solvent:

Limpieza de circuito manguera / **Hose circuit cleaning**

Limpieza recirculación /**Recirculation cleaning**

TEST Realizados por GRACO en las instalaciones de FAKOLITH Chemical Systems en MAYO 2022 /**TEST Conducted by GRACO at FAKOLITH Chemical Systems facilities in MAY 2022** 📄