Solución eficaz contra mohos y bacterias

Promoción especial

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Management System ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 9105043000

Kit anti-moho interiores

- 1 l. de limpiador BioFilmStop Cleaner
- 1 l. de imprimación Disperlith Primer
- 2,5 l. de pintura DISPERLITH Industry

10 m²

- Instrucciones de seguridad
- Guía de aplicación
- Guantes y mascarilla
- Gafas de protección
- Esponja para limpieza

No corra riesgos innecesarios con su salud

FAKOLITH®
chemical systems

www.fakolith.es

FAKOLITH chemical systems
a Fakolith Group Company
dirección: polígono industrial Baix-Ebre parcela, 61 / D
c.p.: E-43500, Tortosa / Spain
teléfono / fax: (34) 977 454 000 / (34) 977 454 024
e-mail: fcs-spain@fakolith.com
www.fakolith.com

Guía de aplicación KIT Anti-moho

Debe tener en cuenta que las bacterias, los mohos y sus esporas pueden ser muy tóxicos, por lo que deberá usar protección adecuada, mascarilla, guantes, gafas y ropa protectora durante la aplicación. Siga y haga seguir las indicaciones de seguridad indicadas en la hoja de instrucciones de uso que acompaña a este Kit. Antes de iniciar cualquier trabajo lea las fichas técnicas y de seguridad de los productos, disponibles en www.fakolith.es. En caso de duda consulte a nuestro servicio de asesoramiento técnico, Tel. 977 454 000.

1, 2, 3 y listo

1. LIMPIEZA: CON el desinfectante BIOFILMSTOP CLEANER (1 l. rinde aprox. 10-50 m² por litro)

Con el **desinfectante concentrado** en base acuosa, se procederá a la limpieza y desinfección de la zona afectada.

Aplicación: Diluir en agua BIOFILMSTOP Cleaner, ya que está concentrado. En general para limpieza y desinfección, 1 parte de producto + 8 partes de agua para limpieza y desinfección, y solo desinfección 1 parte de producto + 19 partes de agua. Aplicar abundantemente con brocha y frotar la zona, aplicando sobre la superficie afectada con un cepillo o una esponja. Dejar actuar durante 15 minutos. A continuación, eliminar todos los restos de suciedad con una esponja y agua limpia, y dejar secar completamente. En caso necesario repetir la operación hasta que la base ya no desprenda más suciedad ni contaminación.

Nota: Es normal que la base pueda quedar con un color oscuro, puesto que, al ser un producto no oxidante, no produce un engañoso efecto de blanqueo de la lejía, pero en cambio su eficacia esta certificada.

2. PUENTE DE UNIÓN: CON DISPERLITH PRIMER (Disperlith Primer rinde aprox.10 m² por litro)

Tras el secado del productos anterior, aplicar una mano abundante de Disperlith Primer como puente de unión e imprimación consolidante de fondos, y tecnología BioFilmStop de alta resistencia mohos y bacterias.

Aplicación: La base sobre la que se aplique Disperlith Primer debe estar seca.

Aplicar con brocha o rodillo una capa sobre la zona previamente limpiada con FK-12 Gel. Dejar secar, sin aclarar. El tiempo estimado de secado en interiores es de unas 3 horas a 20ºC y 60% de humedad relativa.

Nota: En caso de superficies que han sido muy contaminadas y están especialmente manchadas, tras el secado de Disperlith Primer, sería recomendable aislar la mancha con el Spray aislante FK-33 o el aislante de fondos FK-16, dejando secar la aplicación del aislante elegido, antes de proceder a su pintado final con Disperlith Industry. Las bases inconsistentes también deben ser consolidadas con FK-16 y/o reparadas con la masilla FK-13 antes de pintarlas con Disperlith Industry.

3. ACABADO: CON PINTURA DISPERLITH INDUSTRY, con tecnología BioFilmStop resistente a mohos y bacterias (Disperlith Industry rinde aprox. 10 m² por envase de 2,5 l.)

Aplicar 2 manos de Disperlith Industry como acabado final. Pintura resistente a mohos y microorganismos.

Aplicación: Aplicar con brocha o rodillo 2 manos de pintura Disperlith Industry. El tiempo estimado de secado entre mano y mano, en interiores es de unas 2 horas a 20ºC y 60% de humedad relativa. Disperlith Industry se puede colorear con pigmentos Mixol al 3% como máximo.

En caso de duda consulte a nuestro servicio de asesoramiento técnico 977 454 000